Złączki oczkowe termokurczliwe

Cechy i zalety

- Wyjątkowa przejrzystość do wizualnej oceny połączenia
- Uszczelnia i chroni przed wodą, związkami żrącymi, wilgocią i zanieczyszczeniami
- Mocny, wytrzymały materiał termokurczliwy rurki odporny na ścieranie, uszkodzenia przy zaciskaniu narzędziami i rozszczepianie
- Skurcz 40% szybszy niż poliamid zapobiega uszkodzeniom przewodu (niższa temperatura 100*C zamiast 170*C dla poliamidu)
- Wytrzymałe wiązanie kleju do tworzyw sztucznych, gumy i metali
- Spełnia wymagania i jest zgodny ze specyfikacją okablowania OEM do instalacji i napraw
- Temperatura pracy ciągłej -55 do 125 ° C
- 90 ° C Minimalna temperatura obkurczania
  Skurcz 3:1

Typowe zastosowania

- Do łączenia przewodów elektrycznych
- Ochrona zaciskanych połączeń i terminali
- Motoryzacja: naprawa i konserwacja
- Elektronika i automatyka

Materiały

- Rura z izolacji termokurczliwej
  Usieciowany polimer jonowy z gorącą warstwą wtopionego kleju
- Złącze Metal:
  CU 99,9% wg EN 13600
  Cynowanie 5 mikronów min

Kolejność doboru złącz

- Określić średnicę przewodów, które wymagają połączenia
- Wybrać najbardziej odpowiednie złącze do danego zastosowania
  według: nazwy, koloru izolacji lub kodu

			Rozmiar		Średnica rury (Ø)		Długość Rury	Otwór	Grubość Ścianki Rury
	Kolor	Kod	AVG	mm^2	Nominał (mm)	Skurcz (mm)	(l mm) nominał	(mm)	(mm) nominał
	Czerwony	11762	22-18	0.5 - 1.5	4.3	1.4	25±0.25	4	0.635
	Czerwony	11763	22-18	0.5 - 1.5	4.3	1.4	25±0.25	5	0.635
	Czerwony	11764	22-18	0.5 - 1.5	4.3	1.4	25±0.25	6	0.635
	Czerwony	11765	22-18	0.5 - 1.5	4.3	1.4	25±0.25	8	0.635
	Czerwony	11766	22-18	0.5 - 1.5	4.3	1.4	25±0.25	10	0.635
	Niebieski	11769	16-14	1.5-2.5	5.0	1.8	25±0.25	4	0.740
	Niebieski	11770	16-14	1.5-2.5	5.0	1.8	25±0.25	5	0.740
	Niebieski	11771	16-14	1.5-2.5	5.0	1.8	25±0.25	6	0.740
	Niebieski	11772	16-14	1.5-2.5	5.0	1.8	25±0.25	8	0.740
	Niebieski	11775	16-14	1.5-2.5	5.0	1.8	25±0.25	10	0.740
	Żółty	11776	12-10	4-6	6.5	2.2	25±0.25	4	0.740
	Żółty	11777	12-10	4-6	6.5	2.2	25±0.25	5	0.740
	Żółty	11778	12-10	4-6	6.5	2.2	25±0.25	6	0.740
	Żółty	11779	12-10	4-6	6.5	2.2	25±0.25	8	0.740
	Żółty	11780	12-10	4-6	6.5	2.2	25±0.25	10	0.740

OPRACOWANIE:
P.H. Soltronik
01-355 Warszawa
ul. Konarskiego 86
tel./fax. 022 665-91-44
www.soltronik.pl