Cynel-Unipress Co. Ltd.
231 B, Białołęcka Str.
03 – 253 Warsaw, Poland
Tel. + 48 (22) 519 29 45, 811 63 41
Fax. + 48 (22) 519 29 46
http://www.cynel.com.pl

Topnik do lutowania
W-BER

1. Charakterystyka ogólna

Organiczny, żelowy topnik W-BER jest przeznaczony do lutowania elementów berylowych, niklowych, aluminiowych, miedzianych i innych. Nieliczne pozostałości po lutowaniu można z łatwością usunąć wodą.

2. Właściwości fizykochemiczne.

2.1 Stan skupienia	żel
2.2 Kolor	żółty
2.3 Gęstość:	1,40 g/cm^3 (20°C)
2.4 Temperatura pracy	min. 200°C
2.5 Klasyfikacja	W-BER– ORH1 – F-SW 25 – 2.1.2.B – EN ISO 29454-1
2.6 Pozostałości	rozpuszczalne w wodzie
2.7 Data ważności	6 miesięcy
2.8 Przechowywanie	w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C

3. Pakowanie

3.1 Plastikowe pudełka po 200 g

3.2 Pakowane w kartony po 1,80 kg (9 plastikowych pudełek)

3.3 Plastikowe pudełka i katony oznaczone rodzajem topnika, datą ważności i numerem partii.